



PROFESSIONAL SENTETİK ANTİPAS

TANIM : Sentetik alkid reçine esaslı solvent bazlı metal yüzeyler için geliştirilmiş antikorozyf özelliğe sahip ilk kat astar boyadır.

UYGULAMA ALANLARI : Her türlü iç ve dış mekanlardaki metal aksamlarda pas önleyici olarak kullanılır.

UYGULAMA : Fırça rulo ve boya tabancası ile uygulanabilir. Boya sürülecek metal yüzeyin kirsiz, yağsız, tozsuz, passız, eski boyalardan arındırılmış olması gerekir. Bu yüzden yüzey önceden tel fırça, raspa veya kum püskürtme ile iyice temizlenmiş olmalıdır. Professional Sentetik Antipas iki kat olarak uygulanmalı, uygulamadan sonra (8-9 saat) son kat boya uygulanabilir.

İNCELTME : Sentetik tiner ile %10-15 oranında inceltilebilir.

KURUMA SÜRESİ : Dokunma süresi 2 saat, Toz tutmama 3-4 saat Sert kuruma 8 saattir.

SARFIYAT : 10-12 m²/lt

DEPOLAMA ÖMRÜ: Uygun depolama şartlarında açılmamış ambalajında en az bir yıldır.

AMBALAJ : 18 Kg. 2,75 Kg.

ZARARLILIK İFADELERİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

P210 Isıdan/ kıvılcımdan/ alevden/ sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P233 Kabı sıkıca kapalı tutun.

P261 Buharını/ spreyini solumaktan kaçının.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P302+P352

DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P333+P313

CİLTTE TAHRİŞ VEYA KAŞINTI SÖZ KONUSU İSE: Tıbbi yardım/ müdahale alın.

P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.