



SEMBOL YÜZEY TOLERANSLI ANTİKOROZİF SENTETİK BOYA

TANIM: Sentetik alkid reçine esaslı, solvent bazlı, yüksek oranda antikorozyon etken madde içeren ilk ve/veya son kat boyadır

ÖZELLİKLERİ: Yüksek parlaklığa ve örtücülüğe sahiptir. Silinebilir, fırça izi bırakmaz.

UYGULAMA ALANLARI: Boyalı, boyasız metal yüzeylere ve/veya direkt paslı yüzeylere antipas veya astar kat gerektirmeden uygulanabilen, yüksek kaplama gücüne sahip kolay uygulanabilen, ilk ve/veya son kat sentetik boyadır. Özellikle temizliği zor (seralar, demir çitler) v.s. gibi paslı metal yüzeyler üzerine koruma ve dekoratif amaçlı ilk ve/veya son kat boya olarak kullanılır.

TATBİKAT SEKLİ : İki kat olarak uygulanmalı ikinci kat için yaklaşık 8 saat beklenmelidir.

İNCELTME : Sentetik tiner ile %5-10 oranında inceltiler.

KURUMA SÜRESİ : Dokunma 2-3 saat, Toz tutmama 3-4 saat Sert kuruma 8 saat dir.

SARFIYAT: 10 -12 m²/Kg.

RENKLER: Gri, Oksit Kırmızı, Yeşil, Kahverengi, Siyah

DEPOLAMA ÖMRÜ: Uygun depolama şartlarında açılmamış ambalajında en az iki(2) yıldır.

AMBALAJ: 16 Kg. 2,50 Kg. 0,900 Kg.

ZARARLILIK İFADELERİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

P210 Isıdan/ kıvılcımdan/ alevden/ sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P233 Kabı sıkıca kapalı tutun.

P261 Buharını/ spreyini solumaktan kaçının.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P302+P352

DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P333+P313

CİLTTTE TAHRİŞ VEYA KAŞINTI SÖZ KONUSU İSE: Tıbbi yardım/ müdahale alın.

P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.